

HQ-DECAL

TEKNİK BİLGİLER

COVER COAT FLOW SULU ÇIKARTMA VERNİĞİ PORSELEN,SERAMİK,ÇİNİ,EMAYE VE CAM

SC9000

1.GENEL BİLGİLER

SC9000 akışkan bir koruyucu kaplamadır ve yukarıda geçen yüzeyler için en üst koruyucu kaplama olarak kullanılır. Bu ürünün özellikleri yapışkan olmayışı, çok esnek oluşu ve daha hızlı kurumasıdır. Müşterinin isteğine göre renksiz, pembe veya sarı olabilir.

2.Uygulama

SC9000 el baskısı yarı otomatik veya tam otomatik makine aracılığıyla sulu çıkartma üzerine basılır. Baskı sıcaklığı oda sıcaklığında olmalıdır. 21-T polyester veya çelik baskı kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Kuruma süresi konvöyör uzunluğuna ve ortam koşullarına göre değişiklik gösterir.

3.Saklama Süresi

Kapağı açıldıktan sonra 6 aydır.Kuru ve kapalı şartlarda depolamak önemlidir.

4.Teknik Bilgiler

Viscosity (31°C)	500-700 Cp
Katı Madde İçeriği	46%
Uzama	25-30 %
Kuruma Süresi	18-23 Dakika
Kalınlık	0,023 – 0,03 mm
Tiner	TH-10

5.Güvenlik Verileri

Talep edilmesi durumunda ürünün güvenlik bilgi formu (MSDS) mevcuttur.