

UV GREAT

Kod: A311122000

Ürün Tanımı:

Yarı parlak yüzeyli UV küreme mürekkebi.

Kullanım Alanları:

UV GREAT temel olarak reklam, POP veya display baskı, ve genel grafik baskılar için kullanılır.

Uygulama Süreci:

Materyaller	İşlenmiş PP ve PE, kağıt, PVC, PC, ABS, PET-G, PES
Th/cm	En fazla 165
Emülsiyon	ZERO - IN SV PLUS VIOLA ZERO - IN SRV
Ragle Lastiği	Kare kenar Ragle lastik sertliği: 70-85 shore
Küreme	UV (kızılötesi) lamba ile 80 W/cm'den 120 W/cm'ye Bant hızı: 15-20 m/dk. Güç: en az 150 mJ
İnceltici	DILUENTE REATTIVO 100-900 Kod: A318100900001 En fazla %10
Ek ürünler	FOTOINIZIATORE UV CONC. 100978 (Kod: A318100978001) FOTOINIZIATORE CONC. IN PASTA (Kod: A318100979001)
Yüzey Tutturucu	122.835 PROMOTORE D'ADESIONE (Kod: A318122835001) En fazla %20
Boya Yüzeyi Düzleştirici	LIVELLANTE 90.970 (Kod: A318909700001) En fazla %2
Temizleme	SOLVENTE LEVAGGIO LQ 90.920
Depolama	Orijinal mühürlü ambalajında karanlık bir yerde, 20-25°C sıcaklıkta saklanırsa ürünün raf ömrü 1 yıldır.
Paket Seçenekleri	Lütfen URUN TABLOSUNA bakınız.
Güvenlik Bilgi Formu	Talep edilmesi durumunda mevcuttur.

Genel Özellikler:

- Alkol ve solventlere karşı dayanıklı
- Yüksek renk performansı
- İyi derecede esneklik
- Çok iyi çözünürlük
- Çok az koku

Hazırlama:

- Mürekkep kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır ve gerekli durumlarda baskı türünün gereksinimlerine göre
- Mürekkep kıvamının seyreltilmesi gerekirse, % 10'a kadar DILUENTE REATTIVO 100-900 katılabilir.

Teknik Özellikler:

- Ürünün performansı, 150lik bir ekran baskısında 70-80 m²/kg'dır. Bu veri genel bilgi amaçlıdır ve seyreltme oranı,
- UV GREAT serisi açık hava koşullarına karşı (soğuk hava, güneş ışığı, vb.) 1 yıla kadar dirençlidir.
- Bu veri de baskı materyalinin türü, rakım, coğrafi konum ve hava kirlilik oranından yüksek oranda etkilenebilir.

- Mürekkep reaktifliğinin artırılmak istendiği durumlarda, transparanlara ve beyazlara %5'e kadar FOTOINIZIATORE UV

Özel Yönergeler:

- Üretime başlamadan önce ürünün performansını ve özelliklerini mutlaka test edin.

tecrübelere dayalı olarak ortaya çıkmıştır. Sizin kendi üretiminizde elde edeceğiniz sonuçlar için bir teminat veya

- Baskı işlemine başlarken, her zaman mürekkep için doğru küreme yönteminin seçildiğinden emin olun.
- Üzerine baskı yapılması zor olan materyallerde baskının yüzeyi tutma gücünü artırmak için %20'ye kadar 122.835 PROMOTORE DI ADESIONE kullanılması önerilir.

- Mürekkebin kıvamını seyreltmek için %10'a kadar DILUENTE REATTIVO 100-900 kullanılması önerilir.

Ürün Tablosu:

CMYK RENKLER		
Kod	Ürün	Paket
A311122297005	Yellow	5kg
A311122397005	Magenta	5kg
A311122497005	Cyan	5kg
A311122797005	Black	5kg
A311122880005	Tixo Gel	5kg
Diğer Ürünler		
Kod	Ürün	Paket
A311122835001	Adhesion Promoter	1kg

ÖNEMLİ NOT:

- Bu teknik bültende verilen bilgiler tüm teknik detayları içermemektedir. Tanıtılan ürünün, bu bültende özellikle önerilenler dışında bir amaç için kullanılacağı durumlarda, ürünün kullanılacağı o amaç için uygun olup olmadığına dair tarafımızdan yazılı onay alınmaksızın kullanılmasından doğacak risk kullanıcıyı bağlamaktadır ve bu durumda tarafımızca herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir.
- Her ne kadar bu bülten üzerinde ürüne dair tavsiyelerimizin doğruluğu konusunda sizi azami düzeyde temin etmek için büyük emek sarf etsek de, baskı yapılan materyalin kalitesi, koşulları veya ürünün kullanımı ve uygulamasını etkileyebilen birçok diğer etken üzerinde kontrol sahibi olmamız söz konusu değildir.
- Bu yüzden, tarafımızdan yazılı onay alınmadığı sürece, ürünün performansı veya ürünün kullanımından doğan zarar veya hasar konusunda tarafımızca hiçbir yükümlülük kabul edilmemektedir.
- Bu bültende sunulan bilgilerde, yeni deneyimlerimiz ışığında ve ürünlerimizi sürekli olarak geliştirme politikamızın bir sonucu olarak, zamanla değişikliklere gidilebilir.

