



CARBOGLOSS

Kod: A31126000

Ürün Tanımı:

Parlak yüzeyli vinil mürekkep

Kullanım Alanları:

Bu ürün özellikle dokunma hassasiyetli klavye ve tuş takımları, çıkartmalar ve bisiklet kaskı yapımında kullanılan PC ve PET-G levhalar üzerine baskı için üretilmiştir.

Ürün son derece kabiliyetli ve çok amaçlıdır.

Uygulama Süreci:

Materyaller	Kağıt, mukavva, PVC, PES, PC, PET, PET-G
Th/cm	77'den 140'a kadar
Emülsiyon	ZERO - IN SV PLUS VIOLA ZERO - IN SRV
Ragle Lastiği	Kare kenar Ragle lastik sertliği: 70-75 shore
Kurutma	Yapışma süresi oda sıcaklığında 20 dk. veya 50-60°C'de birkaç dakikadır.
İnceltici	DILUENTE 90.913 NORMALE INODORE DILUENTE 90.924 DILUENTE 90.918 LENTO
Geciktirici	TIXO-VINYL RETARDER 8159-V-9 (Kod: A31490888001) En fazla %30 90.923 RITARDANTE INODORE (Kod: A31890923001)
Yüzey Tutturucu	PROMOTORE DI ADESIONE 90.908 (Kod: A318909080001) En fazla %10
Boya Yüzeyi Düzleştirici	LIVELLANTE 90.970 (Kod: A318909700001) En fazla %2
Temizleme	SOLVENTE LEVAGGIO LQ 90.920
Depolama	Orijinal mühürlü ambalajında saklanırsa ürünün raf ömrü 2 yıldır.
Paket Seçenekleri	Lütfen URUN TABLOSUNA bakınız.
Güvenlik Bilgi Formu	Talep edilmesi durumunda mevcuttur.

Genel Özellikler:

- Ekran üzerinde çok iyi dayanıklılık
- Alkole karşı yüksek direnç gücü
- Kesme esnasındaki kırılma ve kabarma yapmaz
- Isıl şekillendirmeye uygun
- Ağır metal içermez

Hazırlama:

Mürekkep kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır ve gerekli durumlarda baskı türünün gereksinimlerine göre seyreltilmelidir.

Teknik Özellikler:

m²/kg'dır. Bu veri genel bilgi amaçlıdır ve seyreltme oranı, baskı materyali ve baskı araçlarına göre değişkenlik gösterebilir.

- CARBOGLOSS serisi açık hava koşullarına karşı (soğuk hava, güneş ışığı, vb.) 3 yıla kadar dirençlidir.
- Bu veri de baskı materyalinin türü, rakım, coğrafi konum ve hava kirlilik oranından yüksek oranda etkilenebilir.

- Mürekkebe yüksek oranlarda beyaz veya şeffaf baz katılması, ışığa karşı direnci ciddi şekilde düşürmektedir.
- Bu türden açık hava direnç süresi 1 yıldan fazla olması gereken uygulamalarda, Pantone® renkler elde etmek için baz

Talimatlar

- Üretime başlamadan önce ürünün performansını ve özelliklerini mutlaka test edin.
- Yukarıda verilmiş olan bilgiler tamamen geçmiş bilgi ve tecrübelerle dayalı olarak ortaya çıkmıştır. Sizin kendi üretiminde elde edeceğiniz sonuçlar için bir teminat veya
- Üzerine baskı yapılması zor olan materyallerde baskının yapışma gücünü artırmak için %10'a kadar **PROMOTORE DI ADESIONE 90.908** eklemek mümkündür. Bu türden destekleyici ürünler ile mürekkep yaklaşık 8 saatlik bir pota
- PC ve PET-G gibi çözücülere karşı hassasiyeti olan materyallere baskı yaparken, sıcak hava fırınları ve **DILUENTE 90.913 NORMALE INODORE** kullanımı önerilmektedir.



**ÜRÜN TABLOSU:**

SİY AHLAR ve BEAZLAR Ürün Kodu 26100 White 26101 Opaque White 26102 Background White 26700 Black 26701 Opaque Black	TRİKROMİ RENKLER Ürün Kodu 26297 Trikromi Yellow 26397 Trikromi Magenta 26497 Trikromi Cyan 26797 Trikromi Black 26880 Thixotropic Gel
OPAK RENKLER Ürün Kodu 26200 Primrose Yellow 26202 Chrome Yellow 26301 Orange 26302 Scarlet 26303 Red 26304 Ruby Red 26343 Pink 26401 Cobalt Blue 26403 Ultramarine Blue 26404 Brilliant Blue 26440 Violet 26541 Green	TRANSPARAN(EKRAN) RENKLERİ Ürün Kodu 26227 Yellow Transp. 26321 Orange Transp. Toys 26326 Red Transp. 26327 Magenta Transp. Toys 26332 Scarlet Transp. 26426 Brill. Blue Transp. 26427 Ultr. Blue Transp. 26527 Green Transp.
PANTONE SERİ Ürün Kodu 26P200 Pant.Primrose Yell. 26P202 Pant. Chrome Yellow 26P301 Pantone Orange 26P303 Pantone Red 26P305 Pantone Carmine Red 26P342 Pantone Pink Toys 26P404 Pantone Brilliant Blue 26P440 Pantone Violet 26P500 Pantone Leaf Green	DİĞER ÜRÜNLER Ürün Kodu 26800 Transp. Base 26850 Bronze Binder 26125 Silver No Leafing Metalik veya floresan renkler hazırlamak için CARBOGLOSS BRONZE BINDER TOYS A31126850001'a aşağıdaki oranlarda <ul style="list-style-type: none"> • %10-15 Silver Toz • %20-25 Altın Toz • %20-30 Floresan Renklendirici

ÖNEMLİ NOT:

- Bu teknik bültende verilen bilgiler tüm teknik detayları içermemektedir. Tanıtılan ürünün, bu bültende özellikle önerilenler dışında bir amaç için kullanılacağı durumlarda, ürünün kullanılacağı o amaç için uygun olup olmadığına dair tarafımızdan yazılı onay alınmaksızın kullanılmasından doğacak risk kullanıcıyı bağlamaktadır ve bu durumda tarafımızca herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir.
- Her ne kadar bu bülten üzerinde ürüne dair tavsiyelerimizin doğruluğu konusunda sizi azami düzeyde temin etmek için büyük emek sarf etsek de, baskı yapılan materyalin kalitesi, koşulları veya ürünün kullanımı ve uygulamasını etkileyebilen birçok diğer etken üzerinde kontrol sahibi olmamız söz konusu değildir.
- Bu yüzden, tarafımızdan yazılı onay alınmadığı sürece, ürünün performansı veya ürünün kullanımından doğan zarar veya hasar konusunda tarafımızca hiçbir yükümlülük kabul edilmemektedir.
- Bu bültende sunulan bilgilerde, yeni deneyimlerimiz ışığında ve ürünlerimizi sürekli olarak geliştirme politikamızın bir sonucu olarak, zamanla değişikliklere gidilebilir.