

## VINILFLAT

Kod: A31138000

### Ürün Tanımı:

Mat yüzeyli solvent bazlı vinil mürekkep

### Kullanım Alanları:

VINILFLAT temel olarak reklam, POP, display ve çıkartma ekran baskıları için kullanılır. Ürün ayrıca etiketler, kamyon brandaları ve dekoratif amaçlı ahşap nesnelere üzerine baskı için de kullanılabilir.

### Uygulama Süreci:

Materyaller	Kağıt, mukavva, PVC, ABS, PES, PMMA, PS ve ahşap
Th/cm	77 – 120 th/cm
Emülsiyon	ZERO - IN SV PLUS VIOLA ZERO - IN SRV
Ragle Lastiği	Kare kenar Ragle lastik sertliği: 70-75 shore
Kurutma	Yapışma süresi oda sıcaklığında 30 dk. veya 50-60°C'de birkaç dakikadır.
İnceltici	DILUENTE 90.913 NORMALE INODORE DILUENTE 90.924 DILUENTE 90.918 LENTO
Geciktirici	TIXO-VINYL RETARDER 8159-V-9 (Kod: A31490888001) En fazla %30 90.923 RITARDANTE INODORE (Kod: A31890923001)
Yüzey Tutturucu	PROMOTORE DI ADESIONE 90.908 (Kod: A318909080001) En fazla %10
Temizleme	SOLVENTE LEVAGGIO LQ 90.920
Depolama	Orijinal mühürlü ambalajında saklanırsa ürünün raf ömrü 2 yıldır.
Paket Seçenekleri	Lütfen ÜRÜN TABLOSUNA bakınız.
Güvenlik Bilgi Formu	Talep edilmesi durumunda mevcuttur.

### Genel Özellikler:

- Yüksek frekanslı kaynak (welding) işlemleri için kullanılır
- Kusursuz opaklık
- Çabuk kuruma
- Baskı için çok elverişli
- Kimyasal etkenlere karşı dayanıklı

### Hazırlama:

Mürekkep kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır ve gerekli durumlarda baskı türünün gereksinimlerine göre seyreltilmelidir.

### Teknik Özellikler:

- Ürünün performansı, 120lik bir ekran baskısında 50-60 m<sup>2</sup>/kg'dır. Bu veri genel bilgi amaçlıdır ve seyreltme oranı, baskı materyali ve baskı araçlarına göre değişiklik gösterebilir.
- VINILFLAT serisi açık hava koşullarına karşı (soğuk hava, bu veri de baskı materyalinin türü, rakım, coğrafi konum ve hava kirlilik oranından yüksek oranda etkilenebilir.
- Mürekkebe yüksek oranlarda beyaz veya transparan baz katılması ışığa karşı direnci ciddi şekilde düşürmektedir.
- Bu türden açık hava direnç süresi 1 yıldan fazla olması gereken uygulamalarda, Pantone® renkler elde etmek için baz kullanımı önerilmemektedir.
- Renk yoğunluğunun azaltılması, fakat matlık düzeyinin korunması gerektiği durumlarda, **VINILFLAT CUTTING PASTE**
- Veya tam aksine matlık düzeyi düşürülmek istenirse, bu durumda **VINILFLAT TRANSPARENT BASE** (Kod: A31138800E001) kullanılması önerilir.

### Özel Yönergeler:

- Üretime başlamadan önce ürünün performansını ve özelliklerini mutlaka test edin.
- Yukarıda verilmiş olan bilgiler tamamen geçmiş bilgi ve tecrübelerle dayalı olarak ortaya çıkmıştır. Sizin kendi üretiminizde elde edeceğiniz sonuçlar için bir teminat veya garanti teşkil etmemektedir.
- Üzerine baskı yapılması zor olan materyallerde, baskının yüzeyi tutma gücünü artırmak için %10'a kadar **PROMOTORE DI ADESIONE 90.908** eklenebilir. Bu türden destekleyici ürünler ile mürekkep yaklaşık 8 saatlik bir pota ömrüne çekilmiş olur.

**Urün Tablosu:**

<b>SİY AHLAR ve BEAZLAR</b>	<b>PANTONE RENKLER</b>
38100- White	38P200 Primrose Yellow
38101 Opaque White	38P202 Chrome
38024 Super White	38P301 Orange
38700 Black	38P303 Red
38711 Nero Prof. Sald.	38P305 Carmine Red
	38P342 Pink
<b>OPAK RENKLER</b>	38P404 Brilliant Blue
38200 Primrose Yellow	38P440 Violet
38201 Lemon Yellow	38P500 Green
38202 Chrome Yellow	38P700 Black
38301 Orange	38840 Extender Base
38302 Scarlet	<b>Dİ Ğ ER Ü RÜNLER</b>
38303 Red	38800 Transparent Base
38304 Ruby Red	38850 Bronze Binder Toys
38305 Carmine Red	38810 Cutting Paste
38343 Opaque Pink	Metalik veya floresan renkler
38400 Light Blue	hazırlamak için <b>VINILFLAT</b>
38401 Cobalt Blue	<b>BRONZE BINDER TOYS</b>
38403 Ultramarine Blue	<b>A31138850Y001</b> 'e ařađıdaki
38404 Brilliant Blue	oranlarda renklendirici
38405 Dark Blue	(Kod: A31196000) katılabilir:
38500 Leaf Green	
38501 Light Green	
38503 Dark Green	
38541 Opaque Green	
<b>CMYK RENKLER</b>	
38297 Yellow Europe	
38397- Magenta Europe	
38497 Cyan Europe	
38797 Black Europe	
38880- Thixotropic Gel	

- %10-15 Silver Toz
- %20-25 Altın Toz
- %20-30 Floresan Renklendirici

**ÖNEMLİ NOT:**

- Bu teknik bültende verilen bilgiler tüm teknik detayları içermemektedir. Tanıtılan ürünün, bu bültende özellikle önerilenler dışında bir amaç için kullanılacağı durumlarda, ürünün kullanılacağı o amaç için uygun olup olmadığına dair tarafımızdan yazılı onay alınmaksızın kullanılmasından doğacak risk kullanıcıyı bağlamaktadır ve bu durumda tarafımızca herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir.
- Her ne kadar bu bülten üzerinde ürüne dair tavsiyelerimizin doğruluđu konusunda sizi azami düzeyde temin etmek için büyük emek sarf etsek de, baskı yapılan materyalin kalitesi, koşulları veya ürünün kullanımı ve uygulamasını etkileyebilen birçok diđer etken üzerinde kontrol sahibi olmamız söz konusu değildir.
- Bu yüzden, tarafımızdan yazılı onay alınmadığı sürece, ürünün performansı veya ürünün kullanımından doğan zarar veya hasar konusunda tarafımızca hiçbir yükümlülük kabul edilmemektedir.
- Bu bültende sunulan bilgilerde, yeni deneyimlerimiz ışığında ve ürünlerimizi sürekli olarak geliştirme politikamızın bir sonucu olarak, zamanla deđişikliklere gidilebilir.

