

METALINK

Kod: A31194000

Ürün Tanımı:

Metal etkili solvent bazlı vinil mürekkep

Kullanım Alanları:

Metalink temel olarak reklam, POP, display ve çıkarma ekranlara baskı için kullanılır.

Ayrıca, önceden verniklenmiş metal ve ahşap üzerine grafik baskı için de kullanılabilir.

Uygulama Süreci:

Materyaller	Kağıt, mukavva, PVC, PMMA, ABS, PS, PES, metal, ahşap
Th/cm	En fazla 120lik
Emülsiyon	ZERO - IN SV PLUS VIOLA ZERO - IN SRV
Ragle Lastiği	Kare kenar Ragle lastik sertliği: 70-75 shore
Kurutma	Yapışma süresi oda sıcaklığında 20 dk. veya 50-60°C'de birkaç dakikadır.
İnceltici	DILUENTE 90.913 NORMALE INODORE DILUENTE 90.924 DILUENTE 90.918 LENTO
Geciktirici	TIXO-VINYL RETARDER 8159-V-9 (Kod: A31490888001) En fazla %30 90.923 RITARDANTE INODORE (Kod: A31890923001)
Yüzey tutturucu	PROMOTORE DI ADESIONE 90.908 (Kod: A318909080001) En fazla %5
Boya Yüzeyi Düzleştirici	LIVELLANTE 90.970 (Kod: A318909700001) En fazla %2
Temizleme	SOLVENTE LEVAGGIO LQ 90.920
Depolama	Orijinal mühürlü ambalajında saklanırsa ürünün raf ömrü 2 yıldır.
Paket Seçenekleri	Lütfen URUN TABLOSUNA bakınız.
Güvenlik Bilgi Formu	Talep edilmesi durumunda mevcuttur.

Genel Özellikler:

- Üzerine baskı yapılması zor materyaller üzerine de çok iyi yapışabilme.
- Kusursuz opaklık
- Satensi yüzey
- Çabuk kuruma

Hazırlama:

Mürekkep kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır ve gerekli durumlarda baskı türünün gereksinimlerine göre seyreltilmelidir.

Teknik Özellikler:

- Ürünün performansı, 100lük bir ekran baskısında 30-40 m²/kg'dır. Bu veri genel bilgi amaçlıdır ve inceltme oranı, baskı materyali ve baskı araçlarına göre değişkenlik gösterebilir.

- METALINK serisi açık hava koşullarına karşı (soğuk hava, güneş ışığı, vb.) 3 yıla kadar dirençlidir.

- Bu veri de baskı materyalinin türü, rakım, coğrafi konum ve hava kirlilik oranından yüksek oranda etkilenebilir.

TALİMATLAR

- Üretime başlamadan önce ürünün performansını ve özelliklerini mutlaka test edin.
- Yukarıda verilmiş olan bilgiler tamamen geçmiş bilgi ve tecrübelerle dayalı olarak ortaya çıkmıştır. Sizin kendi üretiminizde elde edeceğiniz sonuçlar için bir teminat veya garanti teşkil etmemektedir.
- Üzerine baskı yapılması zor olan materyallerde baskının yüzeyi tutma gücünü artırmak için %10'a kadar **PROMOTORE DI ADESIONE 90.908** eklenebilir. Bu türden destekleyici ürünler ile mürekkep yaklaşık 8 saatlik bir pota ömrüne çekilmiş olur.

Screen Printing Inks



Ürün Tablosu:

94124	Silver Toys
94324	Pale Gold Toys
94424	Rich Pale Gold Toys
94524	Rich Gold Toys

ÖNEMLİ NOT:

- Bu teknik bültende verilen bilgiler tüm teknik detayları içermemektedir. Tanıtılan ürünün, bu bültende özellikle önerilenler dışında bir amaç için kullanılacağı durumlarda, ürünün kullanılacağı o amaç için uygun olup olmadığına dair tarafımızdan yazılı onay alınmaksızın kullanılmasından doğacak risk kullanıcıyı bağlamaktadır ve bu durumda tarafımızca herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir.
- Her ne kadar bu bülten üzerinde ürüne dair tavsiyelerimizin doğruluğu konusunda sizi azami düzeyde temin etmek için büyük emek sarf etsek de, baskı yapılan materyalin kalitesi, koşulları veya ürünün kullanımı ve uygulamasını etkileyebilen birçok diğer etken üzerinde kontrol sahibi olmamız söz konusu değildir.
- Bu yüzden, tarafımızdan yazılı onay alınmadığı sürece, ürünün performansı veya ürünün kullanımından doğan zarar veya hasar konusunda tarafımızca hiçbir yükümlülük kabul edilmemektedir.
- Bu bültende sunulan bilgilerde, yeni deneyimlerimiz ışığında ve ürünlerimizi sürekli olarak geliştirme politikamızın bir sonucu olarak, zamanla değişikliklere gidilebilir.

